

# Техническое описание







**ADLER**

## ADLER Innenlasur UV 100

**30800**

### Лессирующая лазурь для внутренних

работ



#### Описание продукта

Декоративная лессирующая лазурь для создания натурального эффекта во внутренних помещениях. В состав входят эффективные светостабилизаторы, чем обеспечивается уникальная долговременная защита от ультрафиолетового излучения и пожелтения древесины. Длительное время сохраняет свою эластичность. Поверхность, обработанная Innenlasur UV100, сохраняет способность «дышать» и испарять лишнюю влагу, регулируя влажность древесины. Водорасторимая.

#### Особые свойства

Продукт содержит эффективные светостабилизаторы, поглощающие УФ-излучение и стабилизирующие лигнин (компонент древесины, под влиянием УФ-излучения приобретает желтоватый оттенок.). За счёт этого обеспечивается непревзойденная защита древесины. Естественный облик древесины сохраняется гораздо дольше, чем в случае использования прочих бесцветных лессирующих красок. Не отслаивается. Обладает отличными декоративными свойствами. Колеруется во множество оттенков. Приятная на ощупь благородная приглушенно-матовая поверхность. Очень хорошо наносится. Быстрое время высыхания.

#### Сфера применения

Для обработки стропильных конструкций, обшивки стен и потолков, деревянных элементов интерьера и детских комнат.

Продукт не рекомендован для обработки лиственной древесины природных насыщенных цветов (меранти, красного дерева и т.д.)

Продукт наносится кистью.

Поверхность древесины должна быть сухой и чистой.

Старые и отслаивающиеся покрытия удалить.

Содержание влаги в древесине 12-15%. Подходит как для ошлифованной, так и строганной древесины.

#### Способ нанесения Подготовка основания

Продукт Innenlasur UV100 наносится на поверхность в два слоя.

При необходимости возможна легкая промежуточная шлифовка абразивным волокном

Не менее +10 °C.

Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания.

#### Структура покрытия

После работы сразу же очистить водой.

Продукт поставляется в консистенции, готовой к употреблению.

#### Температура применения и объекта

#### Рабочий инструмент

#### Разведение

11-10 (вместо 01-09) ZKL 5310

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

**Время высыхания** (при 20 °C) Высыхание от прилипания пыли – ок. 30 минут  
Шлифовка – ок. 60 минут  
Последующая лакировка – ок. 60 минут

**Емкость** 0,75 л; 3 л

## **Условия хранения**

**Оттенок** UV 100 farblos/бесцветный.  
Колеруется во множество оттенков. Система Color4You.

**Указания по технике безопасности** Соблюдать указания паспорта по безопасности!